



PRODUKTKARTE

FORTUNA B-400

Anwendung



Beschichtung - PVC	86%
Beschichtung - PU	14%
Durch - PES	56%
Durch - Baumwolle	44%
Flächengewicht [g/m ²]	485 ± 40
Dicke [mm]	1,1 ± 0,15
Bruchkraft [daN/5cm] Methode 2 längs / quer	≥ 40 ≥ 30
Reißfestigkeit: längs / quer [daN]	≥ 2 ≥ 2
Beschichtungshaftung - längs / quer [daN/5cm]	≥ 2,5 ≥ 2,5
Widerstand gegen wiederholtes Biegen bei Raumtemperatur [Anzahl der Biegungen in Tausend]	≥ 50
Abriebfestigkeit der Beschichtung (Martindael-Methode) [Zyklen]	≥ 40 000



PRODUKTKARTE

FORTUNA B-400



REACH



Сертификат
Государственного
института гигиены
(PZH)



Не содержит фталатов



Огнестойкий



Устойчивый к
истиранию



Для наружного
применения



Приятный на ощупь



Водонепроницаемый