



PRODUKTKARTE

SANTA C-221

Anwendung



Beschichtung - PU	100%
Durch - PES	57%
Durch - Baumwolle	43%
Flächengewicht [g/m ²]	≥ 290
Bruchkraft [daN/5cm] Methode 2 längs / quer	≥ 50 / ≥ 50
Reißfestigkeit: Längs/Breite [daN]	≥ 4 / ≥ 4
Przyczepność powłoki - wzdłuż / wszerz [daN/5cm]	≥ 2,5 / ≥ 2,5
Widerstand gegen wiederholtes Biegen bei Raumtemperatur [Anzahl der Biegungen in Tausend]	≥ 50
Abriebfestigkeit der Beschichtung (Martindael-Methode) [Zyklen]	≥ 50 000 (Допустимая степень повреждения 2)
Flammenschutz	+
Brennbarkeit	PN EN 1021-1



sanwil®



PRODUKTKARTE

SANTA C-221



REACH



Сертификат
Государственного
института гигиены
(PZH)



Не содержит фталатов



Огнестойкий



Приятный на ощупь

www.sanwil.com