

PRODUKTAKTE

SKILTEX L-682

Anwendung



Beschichtung - PCW	74%
Beschichtung - PES	26%
Durch - PES	74%
Durch - PP	26%
Polsterschaum - PU	100%
Bruchkraft [daN/5cm] Methode 2 längs / quer	≥ 30 / ≥ 20
Reißfestigkeit: längs / quer [daN]	≥ 3 / ≥ 3
Beschichtungshaftung - längs / quer [daN/5cm]	≥ 1 / ≥ 1
Widerstand gegen wiederholtes Biegen bei Raumtemperatur [Anzahl der Biegungen in Tausend]	≥ 150
Widerstand gegen wiederholtes Biegen bei der eingestellten Temperatur [Anzahl der Biegungen in Tausend]	-15°C ≥ 10