



PRODUKTKARTE

NUBUCK ECO FR C-555

Anwendung



Beschichtung - PU	100%
Durch - Baumwolle	100%
Flächengewicht [g/m ²]	≥420
Dicke [mm]	0,8±0,1
Bruchkraft [daN/5cm] Methode 2 längs / quer	≥35 / ≥35 (PN-EN ISO 1421* Met. 1)
Reißfestigkeit: Längs/Breite [daN]	≥3 / ≥3 (PN-EN ISO 4674-1 Met. B*)
Przyczepność powłoki - wzdłuż / wszerz [daN/5cm]	≥2 / ≥2 (PN-EN ISO 2411*)
Widerstand gegen wiederholtes Biegen bei Raumtemperatur [Anzahl der Biegungen in Tausend]	≥50 (PN-C-89058* Met. BALLY)
Brenngeschwindigkeit längs / quer [mm/min]	≤100 (PN-EN 3795*)
Emission flüchtiger Verbindungen	ISO 16000-6/9
Brennbarkeit	PN-EN 45545-2+A1:2015 R21



sanwil®



PRODUKTKARTE

NUBUCK ECO FR C-555



REACH



Не содержит фталатов



Огнестойкий



Светостойкий



Устойчивый к
истиранию



Паропроницаемый



Водонепроницаемый

www.sanwil.com