



PRODUKTKARTE

SANRAIL C-545

Anwendung



Beschichtung - PU	100%
Durch - Baumwolle	100%
Flächengewicht [g/m ²]	470±50
Dicke [mm]	1,0±0,1
Bruchkraft [daN/5cm] Methode 2 längs / quer	≥40 / ≥30 (PN-EN ISO 1421* Met. 1)
Reißfestigkeit: Längs/Breite [daN]	≥2 / ≥2 (PN-EN ISO 4674-1 Met. B*)
Przyczepność powłoki - wzdłuż / wszerek [daN/5cm]	≥2,5 / ≥2,5 (PN-EN ISO 2411*)
Abriebfestigkeit der Beschichtung (Martindael-Methode) [Zyklen]	≥50 000 (PN-EN ISO 5470-2*)
Brenngeschwindigkeit längs / quer [mm/min]	≤100 (PN-EN 3795*)
Emission flüchtiger Verbindungen	ISO 16000-6/9
Brennbarkeit	PN-EN 45545-2:2021-01; HL1, HL2, HL3



sanwil®



PRODUKTKARTE

SANRAIL C-545



REACH



Не содержит фталатов



Огнестойкий



Светостойкий



Устойчивый к
истиранию



Паропроницаемый



Водонепроницаемый

www.sanwil.com