




KARTA PRODUKTU

ESPRESSO B 401

Zastosowanie



Powłoka - PCV	98%
Powłoka - PU	2%
Nośnik - PES	64%
Nośnik - Bawełna	36%
Masa powierzchniowa [g/m ²]	500 ± 70
Grubość [mm]	1,0 ± 0,15
Odporność powłoki na ścieranie (metoda Martindael'a) [Cykle]	≥ 100 000 PN EN ISO 5470-2
Odporność na płomień	PN EN 1021-1
Odporność na płomień	PN EN 1021-2



sanwil®



KARTA PRODUKTU

ESPRESSO B 401



Nie zawiera ftalanów



Ognioodporny



Odporny na zadrapania



Miękki w dotyku

www.sanwil.com