



sanwil®



КАРТА ПРОДУКТА

SOFT MARINE B-544

Применение



покрытие - ПВХ	100%
основа - полиэфир	100%
масса [g/m ²]	720 ± 60
толщина [mm]	1,1 ± 0,2
разрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении	≥ 30 ≥ 15
прочность на разрыв в продольном направлении / в поперечном направлении [daN]	≥ 2 ≥ 2
Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm]	≥ 2 ≥ 2
Стойкость к многократным изгибам при комнатной температуре [количество изгибов в тысячах]	≥ 100
сопротивление истиранию (метод Martindale) [циклов]	≥ 80 000
Огнестойкость	IMO FTPC Part 8



sanwil®



КАРТА ПРОДУКТА

SOFT MARINE B-544



ИМО



REACH



Сертификат
Государственного
института гигиены
(PZH)



Не содержит фталатов



Огнестойкий



Светостойкий



Устойчивый к морской
воде



Устойчивый к
истиранию



Для наружного
применения



Водонепроницаемый