**КАРТА ПРОДУКТА**

# SANWIA M-754

Применение

| | |
|---|---|
| покрытие - ПВХ | 100% |
| основа - полизфир | 100% |
| масса [g/m2] | 540±50 |
| толщина [mm] | 0,85 ± 0,15 |
| разрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении | ≥ 35 / ≥ 20 |
| прочность на разрыв в продольном направлении / в поперечном направлении [daN] | ≥ 2,5 / ≥ 2,5 |
| Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm] | ≥ 2 / ≥ 2 |
| Стойкость к многократным изгибам при комнатной температуре [количество изгибов в тысячах] | ≥ 50 |
| сопротивление истиранию (метод Martindale) [циклов] | ≥ 40 000<br>(Допустимая степень повреждения 2) |

**КАРТА ПРОДУКТА**

# SANWIA M-754

REACH

OEKO-TEX

Не содержит фталатов

Огнестойкий

Устойчивый к действию алкоголя

Светостойкий

Устойчивый к истиранию

Для наружного применения