КАРТА ПРОДУКТА

SPORTAN B-511

Применение

покрытие - ПВХ	100%
основа - полизфир	100%
масса [g/m2]	≥ 1000
толщина [mm]	2.1 ± 0.2
разрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении	≥ 40 / ≥ 40
прочность на разрыв в продольном направлении / в поперечном направлении [daN]	≥ 5 / ≥ 5
Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm]	≥ 3 / ≥ 3
Стойкость к многократным изгибам при комнатной температуре [количество изгибов в тысячах]	≥ 150 000