

КАРТА ПРОДУКТА

SANRAIL C-545

Применение



покрытие - PU	100%
Основа - хлопок	100%
масса [g/m ²]	470±50
толщина [mm]	1,0±0,1
разрывная нагрузка [daN/5cm] Метод 2 в продольном направлении / в поперечном направлении	≥40 / ≥30 (PN-EN ISO 1421* Met. 1)
прочность на разрыв в продольном направлении/в поперечном направлении [daN] Метод В	≥2 / ≥2 (PN-EN ISO 4674-1 Met. B*)
Адгезия покрытия - в продольном направлении / в поперечном направлении [daN/5cm]	≥2,5 / ≥2,5 (PN-EN ISO 2411*)
Огнестойкость	PN-EN 45545-2:2021-01; HL1, HL2, HL3



КАРТА ПРОДУКТА

SANRAIL C-545



REACH



Не содержит фталатов



Огнестойкий



Светостойкий



Устойчивый к
истиранию



Паропроницаемый



Водонепроницаемый